

## TEXKOOL

### Contenuto

**Il TEXKOOL** è un collante rasante per pannelli a base di Calce Idraulica Naturale, sabbie silicee selezionate granulometria 0,6 mm, piccola percentuale di cemento bianco e additivi che ne migliorano la lavorabilità e l'adesione. E' adatto per l'incollaggio e la successiva armatura dei pannelli isolanti traspiranti **TEX8**

Si utilizza anche nella successiva finitura per preparare il supporto alla stesura della rasatura finale. A differenza dei collanti rasanti cementizi il **TEXKOOL** fornisce una elevata flessibilità e traspirabilità.

### Note tecniche

Colore	: nocciola
Granulometria aggregati	: 0 - 0,6 mm
Acqua d'impasto	: 22-24% circa
Resa	: incollaggio 4/5 kg/m <sup>2</sup> rasatura 3/5 kg/m <sup>2</sup>
Adesione al laterizio	: > 0,30 N/mm <sup>2</sup>
Adesione al Tex8	: > rottura coesiva del pannello
Resistenza alla diffusione del vapore	: $\mu < 18$
PH	: 12
Reazione al fuoco	: classe A1
Confezioni	: sacco 25 kg
Traspirabilità'	: ( $\mu$ ) 11

### Preparazione impasto

**Il TEXKOOL** si miscela esclusivamente con acqua (circa 5,5 - 6 lt per sacco 25 kg). L'impasto può essere effettuato a mano con frusta e agitatore a basso numero di giri o mediante macchina intonacatrice che preveda il dosaggio automatico dell'acqua alla miscelazione e al pompaggio dell'impasto.

### Applicazione

**IMPIEGO COME COLLANTE:** applicare tra il pannello e il supporto una quantità tale di collante da garantirne una buona adesione e stabilità del sistema (4-5 kg/m<sup>2</sup>). Si consiglia di applicare il collante con spatola dentata spessore 1 cm.

**IMPIEGO COME RASANTE:** Applicare il prodotto con spatola liscia dopo aver applicato il materassino di **TEX8** a muro ed aver inserito apposito nastro e rete in fibra di vetro, tra i giunti dei pannelli.

Ad essiccazione avvenuta procedere con la seconda mano di **TEXKOOL** con spatola liscia e successiva spugnatura. Procedere poi con la finitura desiderata.

### Avvertenze

Applicare su supporti perfettamente puliti, coesi, privi di sali o efflorescenze.

Non applicare su supporti bagnati o intrisi di acqua

Non applicare in presenza di vento, di elevate o basse temperature.

Mantere il prodotto in luogo coperto e asciutto.

**Il TEXKOOL** va sempre tinteggiato oppure trattato con idonei protettivi.

L'azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto, mentre l'applicazione, l'impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.